

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**

**WEST**☐ Generate Collection

L5: Entry 1 of 2

File: JPAB

Jan 19, 1996

PUB-NO: JP408017804A  
DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 08017804 A  
TITLE: PLASMA ETCHING METHOD

PUBN-DATE: January 19, 1996

## INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

TATSUMI, TETSUYA

## ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SONY CORP

APPL-NO: JP06152475

APPL-DATE: July 4, 1994

INT-CL (IPC): H01L 21/3065; C23F 4/00

## ABSTRACT:

PURPOSE: To eliminate instability of a process due to the deposit of a reaction product onto the inner wall of an etching chamber by removing natural oxide film on the surface of Si material layer by the plasma discharge of treatment gas including F gas, cleaning the inner wall surface of the chamber, and then performing plasma etching.

CONSTITUTION: A substrate 1 to be etched is set onto a substrate stage 2. In this case, SiBrx reaction product 6 generated by a previous Si trench etching is adhered to the inner wall surface of a bell jar 4. Then, plasma discharge 5 by the F gas is performed for five seconds. Radical reaction due to plasma 7 generated by the dissolution of SF<sub>6</sub> disappears since a strong natural oxide film is broken through by a mechanism which is assisted by the incidence of such ions as SFx+, thus exposing the surface of the Si substrate 1. At the same time, the reaction product 6 adhering to the inner wall surface of the bell jar 4 is also cleaned. Trench etching is successively performed.

COPYRIGHT: (C)1996, JPO

Fr

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平8-17804

(43) 公開日 平成8年(1996)1月19日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

識別記号

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

H 0 1 L 21/3065

C 2 3 F 4/00

E 9352-4K

H 0 1 L 21/ 302

F

N

審査請求 未請求 請求項の数 3 O L (全 7 頁)

(21) 出願番号 特願平6-152475

(22) 出願日 平成6年(1994)7月4日

(71) 出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72) 発明者 辰巳 哲也

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

株式会社社内

(74) 代理人 弁理士 高橋 光男


(54) 【発明の名称】 プラズマエッチング方法

(57) 【要約】

【目的】 C I 系や Br 系ガスを用いて Si 系材料層を多数枚連続的にプラズマエッチングする場合の、安定性と均一性を向上する。

【構成】 被エッチング基板1枚毎に、F系ガスによるプラズマ放電の前処理を施す。また単極式静電チャックを用いる場合には、同じくF系ガスによるプラズマ放電の後処理を施す。

【効果】 エッチングチャンバ内壁面に付着した Si C l<sub>r</sub>、Si B r<sub>r</sub> 等の反応生成物を除去するとともに、自然酸化膜のブレークスルーや残留電荷の除去を同時に行うことができる。このため、被エッチング基板1枚毎に常に安定したプロセス条件でのプラズマエッチングが可能で、スループットの低下もない。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 C l系ガス、Br系ガスおよびI系ガスから選ばれるいずれか1種を含むエッチングガスにより、被エッチング基板上的Si系材料層をエッチングするプラズマエッチング方法において、

F系ガスを含む処理ガスのプラズマ放電により、該Si系材料層表面の自然酸化膜を除去するとともに、エッチングチャンバ内壁面をクリーニングした後、前記プラズマエッチングを施すことを特徴とする、プラズマエッチング方法。

【請求項2】 被エッチング基板を単極式静電チャックにより保持しつつ、C l系ガス、Br系ガスおよびI系ガスから選ばれるいずれか1種を含むエッチングガスにより、該被エッチング基板上的Si系材料層をエッチングするプラズマエッチング方法において、前記プラズマエッチングを施した後、F系ガスを含む処理ガスのプラズマ放電により、該被エッチング基板の残留電荷除去を施すとともに、エッチングチャンバ内壁面をクリーニングすることを特徴とする、プラズマエッチング方法。

【請求項3】 Si系材料層は、シリコン、高融点金属シリサイドおよび高融点金属層ポリサイドからなる群から選ばれる少なくとも1種であることを特徴とする、請求項1および2記載のプラズマエッチング方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【産業上の利用分野】本発明はプラズマエッチング方法に関し、さらに詳しくは同一のエッチングチャンバ内で連続的に多数回のエッチング処理を重ねても、安定で均一なエッチング特性が得られるSi系材料層のプラズマエッチング方法に関する。

## 【0002】

【従来の技術】LSI等の半導体装置のデザインルールがハーフミクロンからクォータミクロンのレベルへと微細化されるに伴い、プラズマエッチング等の微細加工技術に対する要求は一段と厳しさを増している。中でも、多結晶シリコンや高融点金属シリサイドを用いたMISFETのゲート電極や、Si基板へのトレンチ加工においては、高異方性、高選択比、高エッチングレート、低汚染そして低ダメージ等の諸要求を高いレベルで満足させ得るプラズマエッチング方法が要求される。

【0003】サイドエッチングのない高異方性エッチングと下地絶縁膜との高選択比を両立するエッチングガスとして、近年Cl(塩素)系ガス、Br(臭素)系ガスあるいはI(ヨウ素)系ガスを含むエッチングガスが有効とされている。これは、Brラジカル(Br<sup>•</sup>)やClラジカル(Cl<sup>•</sup>)あるいはIラジカル(I<sup>•</sup>)の化学的活性が、通常用いられるCF<sub>4</sub>等F(フッ素)系ガスから生成するFラジカル(F<sup>•</sup>)よりも小さいため、ラジカル反応主体による等方性エッチングを抑制できる

ためである。

【0004】またエッチングの反応生成物であるSiBr<sub>x</sub>やSiCl<sub>x</sub>あるいはSiI<sub>x</sub>が被エッチング基板上に堆積し、イオン入射の少ないパターン側面に残留して側壁保護膜を形成するので、ラジカルのアタックや垂直方向以外からの入射イオンからパターン側面を保護する効果が期待されるためでもある。

【0005】これら反応生成物の堆積を助長するとともに、ラジカル反応をさらに低減するために、被エッチング基板温度を例えば0℃以下に冷却する低温エッチングが施される。このためには、冷媒等により低温冷却された基板ステージに被エッチング基板を静電チャックにより密着させ、さらにHe等の熱伝導ガスを基板ステージ表面から被エッチング基板の裏面に向けて少量流し、熱伝導効率を高めることが行われる。静電チャックとしては、エッチングの面内均一性の観点から、単極式静電チャックが一般的である。プラズマエッチング終了後には、被エッチング基板上に残留している電荷をHe等の希ガスプラズマ放電により除去した後、被エッチング基板を基板ステージから離脱し搬送する。かかる方法の詳細に関しては、本願出願人が先に出願した特願平5-258614号明細書に記載されている。

【0006】これらC l系ガス、Br系ガスおよびI系ガスをを用いてプラズマエッチングする場合においても、均一で安定なパターンングを施すためには、被エッチング層表面に形成されているSiO<sub>2</sub>をはじめとする自然酸化膜を予め除去した後、パターンングを施すことが望ましい。

## 【0007】

【発明が解決しようとする課題】ところで、SiBr<sub>x</sub>やSiCl<sub>x</sub>あるいはSiI<sub>x</sub>等のエッチング反応生成物は、被エッチング基板上に堆積するとともに、エッチングチャンバ内壁面にも付着する。とりわけ、量産ラインでの連続処理時においては反応生成物の付着量が加算されてゆくので、蓄積した反応生成物が逆にスパッタアウトされてプラズマ雰囲気中に放出される量も増え、エッチングチャンバ内は反応生成物過剰の雰囲気となる。従ってこの場合には、被エッチング層のエッチングレートの低下、パターンのテーパ形状化による寸法変換差の発生等、プロセスの不安定性を招く一因ともなっていた。

【0008】また上述の反応生成物は酸化され易い物質であるので、プラズマエッチング終了後エッチングチャンバ内を大気解放したり、レジストマスクをアッシングする場合には酸化物に変換され、これが剥離してパーティクル汚染の原因ともなっていた。

【0009】エッチングチャンバ内壁に付着したこれら反応生成物は、例えば数十枚の被エッチング基板を連続的に処理する各ロット終了毎に、F系ガスによるドライクリーニングを行って除去する方法が採られている。し

3

かし連続的処理中に徐々に蓄積する反応生成物によるプロセスの変動には対応できないのが現状であった。

【0010】そこで本発明の課題は、C1系ガス、Br系ガスやI系ガスを含むエッチングガスにより、被エッチング基板上のSi系材料層をエッチングするプラズマエッチング方法において、エッチングチャンバ内壁への反応生成物の堆積に起因するプロセスの不安定性を排除し、これにより安定で均一なパターン形状が得られるプラズマエッチング方法を提供することである。

【0011】また本発明の別の課題は、Si系材料層上の自然酸化膜の除去や、さらに単極式静電チャックを用いるエッチング方法においてはエッチング終了後の被エッチング基板の残留電荷除去をも兼ねた、上述したプラズマエッチング方法を提供することである。本発明の上記以外の課題は本明細書および添付図面の説明により明らかにされる。

【0012】

【課題を解決するための手段】本発明のプラズマエッチング方法は、上述の課題を解決するために発案したものであり、C1系ガス、Br系ガスおよびI系ガスから選ばれ、いずれか1種を含むエッチングガスにより、被エッチング基板上のSi系材料層をエッチングするプラズマエッチング方法において、F系ガスを含む処理ガスのプラズマ放電により、このSi系材料層表面の自然酸化膜を除去するとともに、エッチングチャンバ内壁面をクリーニングした後、プラズマエッチングを施すことを特徴とするものである。

【0013】また本発明のプラズマエッチング方法は、被エッチング基板を単極式静電チャックにより保持しつつ、C1系ガス、Br系ガスおよびI系ガスから選ばれ、いずれか1種を含むエッチングガスにより、被エッチング基板上のSi系材料層をエッチングするプラズマエッチング方法において、このプラズマエッチングを施した後、F系ガスを含む処理ガスのプラズマ放電により、被エッチング基板の残留電荷除去を施すとともに、エッチングチャンバ内壁面をクリーニングすることを特徴とするものである。

【0014】ここでSi系材料層は、非晶質Si、多結晶SiおよびSi基板を含むシリコン材料、高融点金属シリサイドおよび高融点金属ポリサイド等の積層材料を含むものである。またF系ガスを含む処理ガスとは、SF<sub>6</sub>、NF<sub>3</sub>、N<sub>2</sub>F<sub>4</sub>、HF、F<sub>2</sub>およびXeF<sub>2</sub>等非堆積性のF原子を含むガスあるいはこれらのガスの混合ガス、さらにはこれらと他の非堆積性ガスとの混合ガスを指し示すものである。

【0015】

【作用】本発明のポイントは、従来各ロット終了毎に行っていたF系ガスによるドライクリーニングを、各プラズマエッチングの開始前または終了後毎に行う点にある。即ち、例えば枚葉式エッチング装置であれば、被エ

4

ッチング基板1枚毎にエッチングチャンバの内壁面をクリーニングするのである。

【0016】本発明においては、このクリーニングをF系ガスを含む処理ガスのプラズマ放電により行い、この時に被エッチング層表面に形成されている自然酸化膜の除去ステップを同時に施す。これにより、前回のプラズマエッチングによりエッチングチャンバ内壁面に堆積した反応生成物は除去され、今回のプラズマエッチングにおいてはクリーンなチャンバ内で安定で均一な処理を施すことが可能となる。

【0017】また単極式静電チャックを用いるプラズマエッチングにおいては、このクリーニングをF系ガスを含む処理ガスのプラズマ放電により行い、この時に被エッチング基板の残留電荷除去ステップを同時に施す。これにより、今回のプラズマエッチングによりエッチングチャンバ内壁面に堆積した反応生成物は除去され、次のプラズマエッチングにおいてはクリーンなチャンバ内で安定で均一な処理を施すことが可能となる。

【0018】

【実施例】以下、本発明の具体的実施例につき図面を参照しながら説明する。まず、図1(a)～(c)および図3(a)～(c)は実施例で用いたRFバイアス印加型ECRプラズマエッチング装置の使用状態を示す概略断面図である。すなわち、2.45GHzのマイクロ波を導波管3を経由して石英等の誘電体材料からなるベルジャ4内に導入し、ソレノイドコイル5により発生する0.0875Tの磁界によりベルジャ4内にECR放電によるプラズマ7を生成する。ベルジャ4はエッチングチャンバを構成する主要部分であり、その下部には被エッチング基板1を載置する基板ステージ2を配設する。なお両図とも、基板ステージ2の温度制御手段、静電チャック、ガス導入孔、真空ポンプ等の細部は図示を省略する。

【0019】実施例1

本実施例は、Br系ガスを用いてSi基板にトレンチを形成する際に本発明を適用した例であり、これを図1(a)～(c)および図2(a)～(c)を参照して説明する。本実施例で用いた被エッチング基板は、図2(a)に示すように、Si基板1に0.35μmの開口径を有するレジストマスク13を形成したものである。Si基板1上にはSiO<sub>2</sub>からなる自然酸化膜12が薄く形成されており、この自然酸化膜12の厚さ、膜質等は不規則なものである。したがって、この状態のままSiトレンチエッチングを開始すると、安定で均一な形状のトレンチ加工に支障をきたす虞れがある。

【0020】そこでまず、この自然酸化膜12の除去を行う。図2(a)に示す被エッチング基板1を図1(a)に示すエッチング装置の基板ステージ2上にセッティングする。この際、ベルジャ4の内壁面には前回のSiトレンチエッチングにより生成したSiBr<sub>x</sub>系の

Si substrate etch.

Before or after etching Si layer material

etch

5

反応生成物6が付着している。言うまでもなく、図1 (a)ではこの反応生成物6は誇張して示してある。次に一例として下記条件により、F系ガスによるプラズマ放電を5秒間施す。

SF<sub>6</sub> 50 sccm  
 ガス圧力 1.0 Pa  
 マイクロ波パワー 850 W (2.45 GHz)  
 RFバイアスパワー 40 W (2 MHz)  
 基板温度 0 °C

本プラズマ放電工程においては、SF<sub>6</sub>の解離により生成するプラズマ7によるラジカル反応が、SF<sub>6</sub>・等のイオン入射にアシストされる機構で強固な自然酸化膜12がブレイクスルーされて消失し、図2 (b)に示すようにSi基板1の表面が露出する。同時に、図1 (b)に示すようにベルジャ4内壁面に付着していた反応生成物6もクリーニングされる。

【0021】続けて、一例として下記条件によりSi基板11のトレンチエッチングを行う。

HBr 120 sccm  
 ガス圧力 0.5 Pa  
 マイクロ波パワー 850 W (2.45 GHz)  
 RFバイアスパワー 30 W (2 MHz)  
 基板温度 0 °C

本エッチング工程では、図1 (c)および図2 (c)に示すように、HBrによるプラズマ7が生成し、Si基板11はBr・によるラジカル反応がBr・の入射にアシストされる形でエッチングが進行する。形成されるトレンチ14の側面には、SiBr<sub>x</sub>系の反応生成物からなる側壁保護膜 (図示せず) が形成され、異方性エッチングが達成される。この側壁保護膜は、レジストマスク13の分解生成物を一部含むものである。同時に、SiBr<sub>x</sub>系の反応生成物6はベルジャ4の内壁面に付着する。エッチング終了後、加工済の被エッチング基板を搬出し、新たな被エッチング基板を搬入し、再び図1 (a)の状態となる。

【0022】本実施例によれば、トレンチエッチング開始前はSi基板11表面の自然酸化膜12は除去された状態であるとともに、ベルジャ4内壁面の反応生成物6も除去された状態であるので、前回のエッチング工程の履歴を受けることなく、すなわち反応生成物過剰の雰囲気となることなく、安定で均一なSiトレンチエッチングを継続して施すことが可能である。

#### 【0023】実施例2

本実施例は単極式静電チャックを有するエッチング装置により、高融点金属ポリサイド層をCl系ガスによりエッチングする場合に本発明を適用した例であり、これを図3 (a)～(c)および図4 (a)～(c)を参照して説明する。本実施例に用いたエッチング装置は、基本的には実施例1で用いたRFバイアス印加型ECRプラズマエッチング装置と同じであるが、図3 (a)～

6

(c)に示す装置は、基板ステージ2に単極式静電チャック (図示せず) を具備するものである。

【0024】本実施例で用いた被エッチング基板は、図4 (a)に示すように、Si基板11上にSiO<sub>2</sub>等のゲート絶縁膜15、不純物をドーパした多結晶シリコン層16、WSi<sub>x</sub>層17が順次被着され、0.35 nm幅のレジストマスク13を形成したものであり、例えばゲート電極配線のパターニングに適用するものである。各層の厚さは、一例として絶縁層15が10 nm、多結晶シリコン層16およびWSi<sub>x</sub>層17はともに100 nmである。この被エッチング基板1を図3 (a)に示したエッチング装置の低温冷却された基板ステージ2上にセッティングし、単極式静電チャックにより被エッチング基板を吸着保持する。次に一例として下記条件により高融点金属ポリサイドゲート電極のパターニングを行う。

Cl<sub>2</sub> 70 sccm  
 O<sub>2</sub> 10 sccm  
 ガス圧力 0.4 Pa  
 マイクロ波パワー 850 W (2.45 GHz)  
 RFバイアスパワー 40 W (2 MHz)  
 基板温度 0 °C

本エッチング工程では、Cl<sub>2</sub>/O<sub>2</sub>混合ガスのプラズマ7が生成し、Cl・によるラジカル反応がCl・、O・のイオン入射にアシストされる形で高速の異方性エッチングが進行する。パターニングされる高融点金属ポリサイドのパターン側面には、反応生成物SiCl<sub>4</sub>が側壁保護膜18となって付着し、異方性の向上に寄与する。側壁保護膜18はレジストマスク13の分解生成物をも含むものである。同時にこの反応生成物6はベルジャ4の内壁面にも付着する。

【0025】ポリサイド層のエッチングが終了し、単極式静電チャックの高圧DC電源を切っても、被エッチング基板1には残留電荷が存在しており、基板ステージ2から無理に離脱させた場合は被エッチング基板1に損傷を生じる場合がある。そこでつぎにこの残留電荷の除去ステップとして、F系ガスを含む処理ガスにより、一例として下記条件によりプラズマ放電を5秒間施す。

SF<sub>6</sub> 30 sccm  
 O<sub>2</sub> 20 sccm  
 ガス圧力 0.5 Pa  
 マイクロ波パワー 850 W (2.45 GHz)  
 RFバイアスパワー 0 W  
 基板温度 0 °C

本プラズマ放電工程では、図3 (c)に示すようにSF<sub>6</sub>/O<sub>2</sub>混合ガスによるプラズマ7が生成し、ベルジャ4内壁面の反応生成物6が除去される。同時に、被エッチング基板1上の残留電荷も中和され、基板ステージ2からの離脱および搬送は容易なものとなる。さらに、エッチングされたポリサイド電極パターン側面の側壁保護

膜18もこのF系プラズマにより除去される。本プラズマ放電条件は、RFバイアスパワーが0Wであり、低イオンエネルギー条件であることから、ゲート絶縁膜15に与えるダメージは無視しうるレベルである。この状態を図4(c)に示す。加工済みの被エッチング基板をエッチング装置から搬出後、新しい被エッチング基板を搬入し、再び図3(a)の状態となる。

【0026】本実施例によれば、エッチング終了後の被エッチング基板上の残留電荷除去ステップと同時に、エッチングチャンバ内壁面の反応生成物6も除去された状態からエッチングが開始されるので、前回のエッチング工程の履歴を受けることなく、すなわち反応生成物過剰の雰囲気となることなく、安定で均一なポリサイドゲートエッチングを継続して施すことが可能である。さらに、側壁保護膜の除去も同時に達成されるので、プロセス全体のスループットの向上に寄与する。

【0027】以上、本発明を2例の実施例により説明したが本発明はこれら実施例になんら限定されるものではなく、種々の実施態様が可能である。

【0028】例えばエッチングガスとしてC1系ガスとBr系ガスを例示したが、HIやI<sub>2</sub>等のI系ガスを含むエッチングガスによりSi材料層をエッチングする場合にも適用可能である。この場合にも、反応生成物として比較的蒸気圧の小さいSiI<sub>4</sub>系の反応生成物がエッチングチャンバ内壁面の付着し易いものである。

【0029】F系ガスとしてSF<sub>6</sub>を例示したが、NF<sub>3</sub>、N<sub>2</sub>F<sub>4</sub>、HF、F<sub>2</sub>およびXeF<sub>2</sub>等非堆積性のF原子を含むガスあるいはこれらのガスの混合ガス、さらにはこれらと他の非堆積性ガスとの混合ガスを適宜用いてもよい。

【0030】Si系材料層として単結晶Si基板および高融点金属ポリサイド層を例示したが、非晶質Si、多結晶Si、高融点金属シリサイド等のパターンニングに本発明を適用してもよい。

【0031】エッチング装置として、基板バイアス印加型ECRプラズマエッチング装置を用いたが、平行平板型RIE装置、マグネトロンRIE装置であってもよい。ヘリコン波プラズマエッチング装置、TCP(Transformer Coupled Plasma)エッチング装置、ICP(Inductively Coupled Plasma)エッチング装置等の高密度プラズマエッチング装置を用いれば、さらなる低ダメージ、高エッチングレート、被エッチング基板内の均一性等が期待できる。

【0032】

【発明の効果】以上の説明から明かなように、本発明によればC1系ガス、Br系ガスおよびI系ガスを含むエッチングガスによりSi系材料層をエッチングする場合に、エッチングチャンバ内壁面に付着する反応生成物を蓄積することなく、エッチング処理1回毎にクリーニ

ングするので、エッチングチャンバ内が反応生成物過剰の雰囲気となることがない。このため、エッチングレートの低下や側壁保護膜の過剰によるパターンプロファイルのテーパ化という問題は発生せず、常に安定で均一なエッチング処理を施すことが可能となる。またチャンバ内に蓄積する反応生成物の剥離によるパーティクルレベルの低下もなく、クリーンなプロセスが実現できる。

【0033】またチャンバクリーニングと同時に、被エッチング層表面の自然酸化膜の除去を施すことができるので、これもプロセスの安定化に寄与する。さらに、単極式静電チャックを用いる場合には被エッチング基板上の残留電荷除去を行うことが可能であり、スループットの向上を図ることが可能となる。

【0034】本発明のプラズマエッチング方法は、特にサブハーフミクロンクラスの微細なパターンを有する被エッチング基板を連続的に処理する場合に、各被エッチング基板1枚毎のプロセスの均一性、安定性の向上にその効果が著しく、本発明がかかる半導体装置の製造プロセスに寄与する意義は大きい。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明を適用した実施例1で用いたRFバイアス印加型ECRプラズマエッチング装置の使用状態を示す概略断面図であり、(a)は前回のプラズマエッチングにより、チャンバ内壁面に反応生成物が付着している状態、(b)はF系ガスを含む処理ガスのプラズマ放電によりチャンバ内壁面に反応生成物を除去している状態、(c)は今回のプラズマエッチングによりチャンバ内壁面に反応生成物が付着した状態である。

【図2】本発明を適用した実施例1におけるプラズマエッチング方法をその工程順に説明する概略断面図であり、(a)は自然酸化膜が形成されているSi基板板上にレジストマスクを形成した状態、(b)はF系ガスを含む処理ガスのプラズマ放電によりレジストマスク開口面の自然酸化膜を除去した状態、(c)は続けてSi基板にトレンチエッチングを施した状態である。

【図3】本発明を適用した実施例2で用いたRFバイアス印加型ECRプラズマエッチング装置の使用状態を示す概略断面図であり、(a)は被エッチング基板を単極式静電チャックを有する基板ステージ上にセッティングした状態、(b)はプラズマエッチングを行っている状態、(c)はF系ガスを含む処理ガスのプラズマ放電によりチャンバ内壁面に反応生成物を除去すると共に被エッチング基板上の残留電荷を除去している状態である。

【図4】本発明を適用した実施例2におけるプラズマエッチング方法をその工程順に説明する概略断面図であり、(a)は多結晶シリコン層上にWSi<sub>2</sub>層を積層し、レジストマスクを形成した状態、(b)は側壁保護膜を付着形成しつつ多結晶シリコン層とWSi<sub>2</sub>層をパターンニングした状態、(c)はF系ガスを含む処理ガス

Handwritten  
→  
none or  
a combi.


9

のプラズマ放電により残留電荷を除去すると共に側壁保護膜を除去した状態である。

【符号の説明】

- 1 被エッチング基板
- 2 基板ステージ
- 3 マイクロ波導波管
- 4 ベルジャ
- 5 ソレノイドコイル
- 6 反応生成物


【図1】




10

- 7 プラズマ
- 11 Si基板
- 12 自然酸化膜
- 13 レジストマスク
- 14 トレンチ
- 15 ゲート絶縁膜
- 16 多結晶シリコン層
- 17 WSix層
- 18 側壁保護膜

【図2】



【図4】





【図3】

